



30STDびん口
対応キャップ

PPキャップ (ディスクライナー)

PP_30S
PP_30SD
PP_30ED



sake



shochu



wine



30S 30SD 30ED

| 代表的なライナー | | 発泡PE (S) | PPラミ発泡PE | PETラミ発泡PE |
|----------|--------------------------------|----------|----------|-----------|
| 物性 | 厚さ mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | 比重 g/cc | 0.50 | 0.53 | 0.54 |
| ガス透過率 | 酸素 cc/m ³ /hr/atm | 10.3 | 6.5 | 1.53 |
| | 炭酸ガス cc/m ³ /hr/atm | 15.8 | 10.5 | 2.19 |
| | 水蒸気 g/m ³ /24hr | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| | TCAバリアー性 | NG | ○ | ◎ |
| 充填 | 45℃以下 | ◎ | ◎ | ◎ |
| | 45-75℃ | ○ | ◎ | ○ |
| | 75℃以上 | NG | NG | NG |
| 熱処理 | 65℃以下 | ○ | ◎ | ○ |
| | 65-90℃ | NG | NG | NG |
| | 90℃以上 | NG | NG | NG |

| | 標準品 | バリエーション |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------|
| アルミ | 板厚:0.23mm | 逆転トルクの高い0.24mmなど、ご要望に応じた仕様で対応 |
| 塗装 | 内外面ともポリエステル系塗料 (構造中に塩素を含まないので環境に優しい) | ご指定によりビニール系塗装も対応 |
| ホリゾンタルスコア | 「突起防止対策ホリゾンタルスコア」に順次切り替え中です。 | |

(注)記載値は代表値であり保証値ではありません。

- ※(一般のご注意)PPキャップをご採用いただく場合にご注意いただきたいこと
- 事前にご使用の場メーカーをお知らせいただくか、びんサンプルを営業担当者にお渡しください。
 - 巻締め状態をご確認ください。状態によっては、シーマーの調整が必要な場合があります。
 - 開封トルクや逆転トルクの管理値をご確認ください。
 - 内容物とのフレーバー適性については、事前にご確認ください。
 - ご採用にあたっては、充填条件やキャッピング条件など、事前に必ず営業担当者をご確認ください。

